





100



608



600



101



400



403



300



404



405



caratteristiche tecniche - technical details

composizione composition	88% PVC - 6% PL - 6% CO
altezza width	138 / 140 cm
peso weight	650 ± 5% gr/m ²
spessore thickness	0,95 mm ± 0,2 mm
carico a rottura tensile resistance UNI EN ISO 1421	lunghezza / long > 300 N/5cm altezza / across > 200 N/5cm
allungamento a rottura extension at break UNI EN ISO 1421	lunghezza / long > 40 % altezza / across > 145 %
resistenza alla lacerazione tear strength UNI 4818 - P9	lunghezza / long > 50 N altezza / across > 90 N
delaminazione adhesion UNI EN ISO 2411	lunghezza / long > 30 N altezza / across > 30 N
solidità delle tinte allo sfregamento color fastness to rubbing crock meter - EN ISO 105 X 12	secco / dry 4 umido / wet 4
solidità delle tinte alla luce artificiale color fastness to artificial light xeno - UNI ISO 4582/4892	scala dei blu 7 blu scale
resistenza alle flessioni resistance to flexures bally - EN 13512	> 200.000 cicli / rubs
resistenza all'abrasione abrasion resistance martindale - DIN EN ISO 5470-2	> 100.000 cicli / rubs
esente da free from	COL - AZO - CD - FCKW - PCB - PCP - PCT FORMALDEIDE - FORMALDEHYDE
norme di manutenzione cleaning	
resistenza al fuoco fire retardant	Italia Italy UNI 9175 Class 1IM
	Europa Europe EN 1021 - 1 EN 1021 - 2
	Inghilterra England BS 5852 IS 0 (cigarette) BS 5852 IS 1 (match)
	Stati Uniti U.S.A. California TB 117:2013
	Nautico Nautical FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8 ex. IMO res. A 652 (16)